

## ALSECCO ALSICOLOR (Silikonlu Dış Cephe Boyası)

### TANIM

Alsecco Alsicolor, silikon emülsiyon esaslı, mat son kat dış cephe boyasıdır. Alsecco Alsicolor Silikonlu Dış Cephe Boyasının silikon yapısındaki labirent doku, duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağlar ve duvarlar sürekli kuru kalır. Alsecco Alsicolor Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulandığı yüzey ile bütünleşir, böylece cephedeki kabarma ve dökülmeler engellenir. Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde, Alsecco mineral kaplamalar üzerine ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikat veya akrilik esaslı boya üzerine sürülebilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

### UYGULAMA

Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz. Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Alsecco Alcret veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Gazbeton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey (kış ayları hariç) bolca nemlendirilmeli veya şeffaf karakterli astarımız (Alsecco Şeffaf Astar) ile astarlanmalıdır. Daha sonra Alsecco Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Alsecco Alsicolor Silikonlu Boya iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

### İNCELTME (Hacimce)

En çok % 10 su ile inceltir.

### KURUMA SÜRESİ

20 °C, % 65 HR' de

Dokunma kuruması: 1-2 saat

Son kuruma: 24 saat

### SARFIYAT

Tek katta 100-160 ml/m<sup>2</sup>. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

### AMBALAJ

15 lt'lik PE Kova

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajda, serin yerde, dondan korunarak 2 yıl saklanabilir. TS 5808'e uygundur.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz.