

ALSECCO EGALISIERUNSFARBE (Akrilik Dış Cephe Boyası)

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su izolasyon nitelikli, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, beyaz mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel örtme gücüne sahip Alsecco Egalisierungsfarbe, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlatmaz. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Alsecco Alcret veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Gazbeton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey (kış ayları hariç) bolca nemlendirilmeli veya şeffaf karakterli astarımız (Alsecco Şeffaf Astar) ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Alsecco Egalisierungsfarbe iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç:140 bar

Meme Açısı:50 °C

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"-0.021"

İnceltme: % 5

İNCELTME

Temiz su ile % 10 oranında inceltilir.

KURUMA SÜRESİ

İlk Kuruması: 1 saat

İkinci Kat Uygulama: 12 saat

Son Kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 110-160 ml/m² 'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 Lt.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma halinde derhal doktora başvurunuz.

TS 5808 e uygundur.