

## **ALSECCO EGALISIERUNSFARBE GRENLİ (Grenli Dış Cephe Boyası)**

### **ÜRÜN TANIMI**

Silikon emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan, desen verilen, yapı ara kat grenli dış cephe kaplamasıdır.

### **ÖZELLİKLERİ**

Alsecco Egalisierungsfarbe Grenli, yüksek nefes alma yeteneğine sahiptir. Silikon yapısındaki gözenekler sayesinde duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağladığı için dökülme yapmaz. Yağmura karşı dayanıklı, su itici özelliğe sahip oluşu nedeniyle duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme oluşmasına sebep olan etkenler en aza inmiş olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Değişik rulolar kullanılması durumunda farklı desenler elde edilir.

### **UYGULANACAK YÜZEYLER**

Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

### **UYGULAMA**

Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Alsecco Alcret veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Gazbeton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey (kış ayları hariç) bolca nemlendirilmeli veya şeffaf karakterli astarımız (Alsecco Şeffaf Astar) ile astarlanmalıdır.

Alsecco Egalisierungsfarbe Grenli uygulamasından önce Alsecco Pigmentli Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır. Alsecco Egalisierungsfarbe Grenli yüzeye her türlü rulo ile (mercan rulo ile desen verilmesi önerilir) veya püskürtme ile uygulanabilir. Püskürtme yapıldıktan sonra rulo ile desen verilebilir.

25°C üzerinde uygulama yapma zorunluluğu olan durumlarda saat 11.00-15.00 arası uygulama yapmamaya ve gölge olan cephelerde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir

Standart desen tutturmak ve malzemenin ani su kaybının önlenmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç:140 bar

Meme Açısı:50 °C

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"-0.021"

### **İNCELTME**

Kullanıma hazır.

### **KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR de)**

Dokunma kuruması: 30-45 dakika

İkinci kat uygulama: 12 saat

Son kuruma: 24 saat.

**SARFİYAT**

Arzu edilen desene göre 500 - 1200 g/m<sup>2</sup>'dir. 1 kilogram ile tek katta 1-2 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

**DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

**AMBALAJ**

25 Kg

**GÜVENLİK UYARILARI**

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma halinde derhal doktora başvurunuz.

TS 7847 ye uygundur