

ALSECCO EGALISIERUNSFARBE SİLİKONLU (Silikonlu Dış Cephe Boyası)

Silikon emülsiyon esaslı, mat, yapı son kat dış cephe boyasıdır. Silikon yapısındaki labirent doku, duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağlar ve duvarlar sürekli kuru kalır. Bu nedenle tuzlu su buharının zararlı etkilerine karşı boya tabakası kendini korur. Alsecco Egalisierungsfarbe Silikonlu Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası, uygulandığı yüzey ile bütünleşir, böylece cephedeki kabarma ve dökülmeler engellenir. Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikat veya akrilik esaslı boyaların üzerine sürülebilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Beyaz +Renk Kartelası

Parlaklık: Mat

UYGULAMA

Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. En çok %10 sulandırılarak fırça, rulo veya püskürtme ile cepheye uygulanır. Yeni boyanacak yüzeylerin mutlaka, eski boyalı yüzeylerin ise, gerekli zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, Alsecco Dış Cephe Pigmentli Astar ile astarlanmış olması, boya sarfiyatında önemli bir ekonomi sağlayacaktır. Her kat boya arasında 12 saat beklenilmesi önerilir. Uygulama sırasında yüzey ısısının +5°C ile +30°C olmasına özen gösteriniz. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"-0.021"

İnceltme (Su) : % 5 (Hacimce)

İNCELTME (Hacimce)

Fırça ve rulo ile uygulamalarda % 10 su ile inceltilerek 2 kat püskürtme ile maksimum %5 ile inceltilerek tek kat uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1-2 saat.

İkinci kat uygulama: 3-8 saat.

Son kuruma: 24 saat.

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta,100-130 ml/m². Kesin sarfiyat için

kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 Litre PE Kova

GÜVENLİK UYARISI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.