

ALSECCO İÇ CEPHE PİGMENTLİ ASTAR

TANIM

Akrilik esaslı iç cephe boya astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve sıcak havalarda yapılacak boya uygulamalarından önce mutlaka kullanılması önerilir. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. Taze beton yüzeylerinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

UYGULAMA

alsecco İç Cephe Pigmentli Astar fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının +5 °C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Kullanılan gereçleri su ile temizleyiniz.

İNCELTME (Hacimce)

En çok % 10 su ile inceltir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Son kat boya uygulaması için 6 saat

SARFIYAT

Tek katta 90-140 ml/m² astarlanabilir. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.