

ALSECCO KONSANTRE ASTAR

TANIM

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip konsantre astardır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç, badana gibi çok emici yüzeylerde tarama, perdahlama yapmadan (rulonun yüzeyde bir kere gitmesi veya gelmesi) uygulanması gerekmektedir. 1 ölçek alsecco Konsantre Astar + 7 ölçek su karışımı tarama ve perdahlama yapmadan uygulanmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilecek veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

UYARI

alsecco Konsantre Astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır.

UYGULAMA

alsecco Konsantre Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. alsecco Konsantre Astar gerekli inceltme yapıldıktan sonra (saten alçı yüzeylerde 1 ölçek alsecco Konsantre Astar +7 ölçek su karışımı) yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. alsecco Konsantre Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

ALSECCO KONSANTRE ASTAR İNCELTİLMEYEN KULLANILMAZ.

İNCELTME

1 lt. alsecco Konsantre Astar +7 lt. Su = 8 lt.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % HR'de)

Yüzeye bağlı olarak 60 dk.

SARFİYAT

Ortalama sarfiyat tek katta 15-25 ml/m² olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.