

ALSECCO MODELLIERPUTZ MP (Düz Mineral Kaplama)

TANIM

alsecco dış cephe sistemleri için mineral esaslı dekoratif sıva

UYGULAMA ALANLARI

alsecco dış cephe sistemleri için çeşitli tekstürlerde uygulanabilen mineral esaslı dekoratif sıva.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Düz tekstürlü uygulama imkanı
- Fırçalanabilme özelliği
- Işıltılı görünüm
- Hava şartlarına dayanıklı
- Su itici özelliği
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Kolay şekil verilebilir
- Gerilimi düşük
- Tüketimi az
- Kolay uygulanma
- Tüm mineral esaslı alt yüzeylerde yüksek yapışma gücü

TEKNİK DEĞERLER

Bağlayıcı madde:

Mineral esaslı bağlayıcılar (DIN 1060 ve DIN 1164'e göre)

Sentetik reçine dispersiyon tozu

Kuru sıva birim hacim ağırlığı: 1,4 gr/cm³

Difüzyon eşdeğer hava kalınlığı (3,0mm): sd = yakl. 0,1 mt (DIN 52615)

Kapiler su emme miktarı: w= yakl. 0,1 kg/(m²h^{1/2}) (DIN 52617)

UYGULAMA

Donatılı sıva veya alt sıva uygulanmalıdır. Pencere denizlikleri ve diğer cephe elemanları koruyucu bant ile bantlanmalıdır. Cam, seramik, klinker, doğal taş, boyalı ve eloksallı yüzeyler örtülerek korunmalıdır. Pencere merkezleri önceden sıvanmalıdır.

Tüm alt yüzeyler taşıyıcı özellikte, düzgün, temiz ve yapışma özelliğini olumsuz etkileyebilecek yüzey kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Üst sıvada renk tonu farklılıklarını önlemek için, alt sıva homojen bir şekilde kurumuş olmalıdır.

KARIŞIM

Bir torba (25 kg'lık) malzeme için yakl. 6 lt su elektrikli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Yaklaşık 2 dakika aradan sonra tekrar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

Malzeme paslanmaz çelik mala ile yüzeye sürüldükten sonra, yüzey henüz ıslak iken, istenilen tekstür uygulanır veya fırça, sünger ile yüzey şekillendirilir. Kaba tekstür uygulanması halinde, kuruma çatlaklarının oluşmaması için yüzeyde aşırı girinti ve çıkıntılardan kaçınılmalıdır. Geniş yüzeyler bölümler halinde uygulanarak,

sıva taze iken geişler s¼rekli y¼zey elde edilerek yapılmalıdır. Renkli y¼zeyler iin dıř cephe boyası uygulanabilir.

SARFİYAT

1,4 kg/m² (her mm kalınlık iin)

Belirtilen sarfiyat miktarlarının y¼zey ve uygulama řartlarına g¼re farklılık g¼sterebileceėi dikkate alınmalıdır.

Kesin sarfiyat iin kontroll¼ numune yapılmalıdır.

HAVA řARTLARI İLE İLGİLİ UYARILAR

Uygulama ve kuruma s¼resi boyunca hava sıcaklıėı + 3 0C'nin altına d¼ř¼r¼lmemelidir. Doėrudan g¼neř iřıėı altında uygulama yapılmamalıdır. R¼zgarlı havada sıvanın sertleřme s¼resi dikkate alınmalıdır.

KURUMA S¼RESİ

Hava sıcaklıėı ve baėıl nem oranı ve sıva kalınlıėına baėlı olarak yakl. 1-3 g¼n

AMBALAJ

Net 25 kg'lık kaėıt torbalar halinde.

RENK

Beyaz ve renkli

¼r¼n¼n spesifik özelliklerinden dolayı, renkli sıvalarda renk tonu farklılıklarına ve leke oluşumuna her zaman engel olunamamaktadır.

Homojen g¼r¼n¼m ve istenilen sonucun temini iin renkli sıvaların Egalisierungsfarbe ile boyanması gerekmektedir, beyaz sıvaların boyanması tavsiye edilmektedir.

DEPOLAMA

Kuru ve rutubetten korunmuř olarak kapalı orijinal ambalajında en az 1 yıl dayanıklılık s¼resi vardır.

G¼VENLİK TALİMATI

R38: Cildi tahriř eder

R41: G¼ze zarar verme tehlikesi mevcut

S2: ocukların erişemeyeceėi yerde saklanmalıdır.

S24: Cilde temas etmemelidir

S26:G¼ze temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora bařvurulmalıdır.

S37:Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Bu teknik f¼y genel řartlar dikkate alınarak hazırlandıėından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar iin teknik destek b¼l¼m¼m¼ze danıřınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliėi üretici firmaya sorumluluk y¼klemez.