

ALSECCO DIŐ CEPHE PİGMENTLİ ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli yapı son kat dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Aderans gücü çok yüksektir, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su ve neme karşı dirençlidir. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. Bazik alkali etkileri minimum seviyeye indirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Yüzey bozuklukları Alsecco Alcret yüzey düzeltme harcı veya Dış Cephe Macunu ile ürün etiket bilgilerine uygun olarak düzeltilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Özellikle iskele sökümülerdeki tamiratlarda Çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin kullanılmasında ise, priz sürelerine uyulmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Çimento esaslı yüzeyler kendini taşıyabiliyorsa düzeltme harcı yüzey nemlendirilerek kullanılmalıdır. Akrilik esaslı macun uygulamalarından önce (macun içine çimento ilave edilmeyecekse) son kat boyaya uygun astar yapılması unutulmamalıdır.

Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 140 bar

Meme Açısı: 50 °C

Meme Ölçüsü (inch): 0.013"

İnceltme: % 5

İNCELTME

En çok % 10 su ile inceltir.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya uygulaması: 6 saat

SARFİYAT

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 90-140 ml/m² 'dir. 1 Litre ile tek katta 7-11 m² yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 Lt

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma halinde derhal doktora başvurunuz

Yutma halinde derhal doktora başvurunuz Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.