

## ALSECCO SİLİKONLU YARI MAT BOYA

### TANIM

Su bazlı, silikon katkılı, yarı mat görünümlü, emülsiyon esaslı, yüksek silinme direncine sahip, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

alsecco Silikonlu Yarimat Boya, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü ve kendisine özel yarı mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip optimum bir boyadır. Yarı mat dokusu ile ışığı yansıtarak ortamda ferahlık hissi uyandırır. Örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Yarı mat parlaklığa sahip alsecco Silikonlu Yarimat Boya , saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlarda daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır.

### UYGULAMA

alsecco Silikonlu Yarimat Boya uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde alsecco İç Cephe Pigmentli Astar kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde alsecco Şeffaf Astar kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturur. Bu nedenle son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.

Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde alsecco Şeffaf Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir.

Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra kullanılmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır.

### İNCELTME

Temiz su ile %10 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR)

İlk kuruma : 30 dakika

İkinci kat uygulama : 4-6 saat

Son kuruma : 24 saat

### SARFİYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 55-80 ml/m<sup>2</sup> arasında değişir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

alsecco Silikonlu Yarimat Boya serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

### GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.