

ALSECCO SÜPER PLASTİK

TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, dekoratif birinci sınıf iç cephe son kat emülsiyon boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

alsecco Süper Plastik, ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünümlü, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüğe sahip birinci sınıf bir boyadır. Uygulandığı yüzeye bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylerde, saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerinde son kat boya olarak güvenle kullanılır.

UYGULAMA

alsecco Süper Plastik uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde alsecco İç Cephe Pigmentli Astar kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde alsecco Şeffaf Astar kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturur. Bu nedenle son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.

Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde alsecco Şeffaf Astar veya alsecco Konsantre Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir.

Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alınmalı, alsecco İç Cephe Pigmentli Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır.

İNCELTME

Su ile % 30 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR)

İlk kuruma : 15-30 dakika

İkinci kat uygulama : 3-6 saat

Son kuruma : 24 saat

SARFİYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 60-80 ml/m² arasında değişir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.