



alsecco, Duvar Kaplamaları



alsecco, Duvar Kaplama Uygulaması

Uygulama Araçları

- Makas
- Çelik cetvel
- Falçata
- Plastik Mala
- Posteki rulo

Yapıştırıcının Sürülmesi

- Yapıştırıcı, en fazla % 10 sulandırılarak posteki ruloyla homojen olarak yüzeye uygulanır.



Yapıştırma Uygulaması

- Yüzey düzgün hale getirildikten sonra, Yapıştırıcı'yı, posteki ruloyla yoğun bir şekilde ve aynı seviyede, homojen olarak yüzeye uygulayın.

Montaj ve Kenarlar

- Duvar boyutundan 10 cm büyük olacak şekilde kuru olarak kestiğiniz kaplamayı, duvara yukarıdan 5 cm fazlalık bırakarak yapıştırmaya başlayıp, malayla havasını alın. Duvara yapıştırırken, kaplama, yüzeye tam dik konumda olmalıdır. İkinci kaplamayı ise, birincisinin üstüne bindirmeden, sıfır çizgisinden, desenleri denk getirerek yapıştırın. Aksi takdirde, birleştirmelerde sorun yaşanabilir.

Not: Rulo halindeki kaplamanın, iç tarafı uygulamacıya bakmalıdır.

- Tavan, zemin, kapı ve süpürgelik kenarlarını çelik cetvelle sabitleyin ve keskin falçatayla kaplamanın boyutunu ayarlayarak kesin.

Yapıştırıcı Sarfiyatı

- İnce motifli desenlerde 150-180 gr/m².
- Orta motifli desenlerde 200-250 gr/m².
- Kalın motifli desenlerde 250-300 gr/m².



Astar Kat

Astar, cam tekstilinin üzerine ruloyla bir kat uygulanır.

Sarfiyat tek katta;

- İnce motifli desenlerde: 135 ml/m²
- Orta motifli desenlerde: 170 ml/m²
- Kalın motifli desenlerde : 200 ml/m²

Son Kat

Astar kat çok iyi kuruduktan sonra, isteğe ve özelliğe göre, cam tekstili üzerine bir ya da iki kat olarak boya uygulanabilir. Sarfiyat iki katta 120-150 ml/m² dir.